



### Allgemeine Angaben

|   |  |
|---|--|
| Paneel  | 1820 / 2200 x 145 mm                                   |
| Gesamtstärke                                    | 13 mm  |
| Anzahl der Paneele pro Packung                  | 6  |
| Verschachtelte Länge m <sup>2</sup> pro Packung | Maximal 1 Planke von 6<br>1,583 / 1,914 m <sup>2</sup> |

### Paneelaufbau

|                 |         |                             |                  |
|-----------------|---------|-----------------------------|------------------|
| 1. Veredelung   | Lack UV | Anti-Kratz-Beschichtung     | 5 - 7 Schichten  |
| 2. Deckschicht  |         | PEFC kontrollierte Herkunft | EN 13489         |
| 3. Trägerplatte |         | PEFC kontrollierte Herkunft | HDF Mastercore   |
| 4. Gegenzug     |         | PEFC kontrollierte Herkunft | Holz furnier     |
| Nut und Feder   |         | Länge                       | Uniclic          |
|                 |         | Breite                      | Uniclic Multifit |



### Garantie

|  |                                      |             |
|--|--------------------------------------|-------------|
| Wohnzwecke                               | Garantiebedingungen in jeder Packung | Lebenslang  |
| Uniclic - Multifit-Verbindung            |                                      | Lebenslang  |
| Gewerbliche Nutzung                      |                                      | Auf Anfrage |
| "Wood for Life" Edge Protect +           | Siehe Garantiebedingungen            | 15 Jahren   |
| "Wood for Life" Surface & Edge Protect + | Siehe Garantiebedingungen            | 15 Jahren   |

### Oberflächenschicht

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Holzart                 | Eiche   |
| Herkunft                | Europa  |
| Natürliche Varianz      | Durch natürliche Einflüsse kann die Musterfarbe von den gelieferten Oberflächen abweichen |
| Oberflächenbehandlungen | Vgl. Verlegeanweisungen   |

### Sortierung

Gemäß EN 13489:2002 freie Klasse

|                          | Nature                           | Marquant  | Vibrant   |
|--------------------------|----------------------------------|---|---|
| Anzeige des Elements     |                                  |   |   |
| Gesunder Splint          | Zulässig, farbig gebeizt         | Zulässig, farbig gebeizt                                    | Zulässig, farbig gebeizt                          |
| Äste (fest verwachsen)   | Kleine Äste erlaubt, Vollfüllung | Äste mittlerer Größe erlaubt, halb oder vollständig gefüllt | Große Äste erlaubt, halb oder vollständig gefüllt |
| Durchfalläste            | Nicht erlaubt                    | Zulässig bei geschlossenem Riss ≤ 1/2 der Diele             | Unbegrenzt erlaubt                                |
| Rindeneinwuchs           | Nicht erlaubt                    | Nicht erlaubt   | Nicht erlaubt                                     |
| Blitzriss                | Nicht erlaubt                    | Nicht erlaubt   | Nicht erlaubt                                     |
| Kornstruktur             | Grain width ≤ 80 mm              | Unbegrenzt  | Unbegrenzt  |
| Gesunder Kern            | Zulässig                         | Zulässig  | Zulässig  |
| Farbvariation            | Leichte natürliche Variation     | Lebhafte Abwechslung  | Sehr lebhaft Variation                            |
| Stapellattenmarkierung   | Nicht erlaubt                    | Nicht erlaubt   | Nicht erlaubt                                     |
| Markstrahlen             | Zulässig                         | Zulässig  | Zulässig  |
| Biologische Abbaubarkeit | Nicht erlaubt                    | Nicht erlaubt   | Nicht erlaubt                                     |

*Nicht sichtbare Teile*

Alle Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, wenn diese die Festigkeit oder Tragequalität des Parkettbodens nicht beeinträchtigen

| Verlegung                         |                                  | Normbedingungen                |                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Schwimmend                        |                                  | Auf einer Quick-Step Unterlage | Vgl. Verlegeanweisungen |
| Fest verklebt                     |                                  | Quick-Step Polymer-Harz        | Vgl. Verlegeanweisungen |
| Andorderungen der verlegte Fläche | EN 13489                         | Höhendifferenzen (mm)          | ≤ 0,20                  |
|                                   |                                  | Differenzen in der Breite (mm) | ≤ 0,20                  |
|                                   |                                  | Schüsseling in der Länge %     | ≤ 0,1                   |
|                                   |                                  | Schüsseling in der Breite %    | ≤ 0,2                   |
| Stabilität bei Klimawechsel       | ISO 24339<br>Änderung 30 - 85 RH | Schüsselung quer max %         | ≤ 0,30                  |
|                                   |                                  | Schüsselung quer min %         | ≥ - 0,20                |
|                                   |                                  | Fugenöffnung quer (mm)         | ≤ 0,20                  |
|                                   |                                  | Fugenöffnung längs (mm)        | ≤ 0,30                  |
| Fußbodenheizung                   | Geeignet                         | Siehe besondere Hinweise       |                         |

#### Klassifizierungseigenschaften

|                          |                    |   |   |
|--------------------------|--------------------|---|---|
| Abriebbeständigkeit      | SIS 923509         | Fallender Sand                            | 800 - 1000  |
|                          | DIN 68861          | S33                                       | 100 - 1050  |
| Fleckenunempfindlichkeit | EN 13442           | Böden mit Surface Protect+ (nur lackiert) | Klasse 5  |
| CE                       | EN 14342:2013      | Notifizierte Stelle                       | NB 0766 - EPH Dresden<br>DOP: auf pack                        |
| UKCA                     | EN 14342:2013      | Zugelassene Stelle                        | AB 0321 - Satra UK<br>DOP: auf pack                           |
| Bürostühle               | ISO 4918           | Getestet mit Unterlage                    | 25.000  |
| Rutschfestigkeit         | CEN/TS 15676: 2008 | Trockenpendeltest                         | Abhängig von Struktur und Oberflächenbehandlung<br>USRV 37-57 |
| Formaldehydemission      | EN 717-1           |   | ≤ E1  |
| PCP                      | CEN/TR 14823:2004  |   | ≤ 5 ppm   |
| Wärmewiderstand          | EN12664:2001       |   | 0,11 m².K/W   |
| Brandklasse              | EN 13501-1         |   | Cfl-s1  |

#### Umweltzertifikate

|             |                   |            |
|-------------|-------------------|------------|
| AFFSET      | A                 | Frankreich |
| PEFC        | PEFC/07-32-37     |            |
| EPD         | Auf Anfrage       |            |
| Higieniczny | HK/B/0149/03/2017 | Polen      |

